INCA ***4 TIEMPOS MOTO MINERAL***

DESCRIPCIÓN

El producto **INCA 4 TIEMPOS MOTO MINERAL API SL-JASO MA-2,** es un lubricante formulado con bases minerales parafínicas altamente refinadas y aditivos de la más moderna tecnología, que le confiere propiedades que garantizan una excelente protección contra la oxidación, así como un buen control de los depósitos a alta temperatura, según lo establecido en las especificaciones internacionales para este tipo de producto.

USOS Y APLICACIONES

El **INCA 4 TIEMPOS MOTO MINERAL API SL-JASO MA-2,** está recomendado para su uso en motores a gasolina de cuatro tiempos de motocicletas de todas las cilindradas (Enduro, Trial, Racing, Speedway, Motocross, Paseo). Además puede ser utilizado en motores que requieran de niveles de servicios inferiores como: **SJ, SH, SG, etc.**

- Excelentes agentes dispersantes y detergentes, que minimizan la formación de depósitos, la herrumbre y la corrosión.
- Muy buena protección contra la oxidación, lo que asegura el resguardo del motor durante todo el periodo de uso.
- Cubre las exigencias de fricción, evitando el deslizamiento de los platos de los clutches húmedos.
- Optimiza la transmisión de potencia y permite efectuar cambios suaves y sin vibración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

APROBACIONES, RECOMENDACIONES Y LICENCIAMIENTO DISPONIBLE

- Excede todos los requerimientos del **INSTITUTO AMERICANO DEL PETRÓLEO (API)** para el nivel **SL** y la **JASO MA-2.**
- Proceso de manufactura y comercialización Certificado Fondonorma **ISO-9001-2015,** avalado por IQnet.
- Certificado por la norma venezolana **COVENIN 936-3** y la norma técnica **FONDONORMA 936-3.**

Se sugiere consultar el manual del fabricante de la motocicleta o el equipo, para la selección del producto equivalente INCA más adecuado, la viscosidad y establecer el período de cambio de aceite.

VALORES DE CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES TÍPICAS	
Grado SAE	**20W-50**
Apariencia	Claro y Brillante
Densidad @ 15,6 °C ASTM D4052	0,8810
Viscosidad @ 100 °C, cSt ASTM D445	17,50
Índice de Viscosidad ASTM D2270	120
Punto de Inflamación (COC), °C ASTM D92	230
Punto de Fluidez, °C ASTM D97	-15

PRESENTACIONES DISPONIBLES

CAJA DE 12 X 0,946 LTS

RECOMENDACIONES DE USO SEGURO

- Evite el contacto con los ojos, si ocurre, lave con abundante agua y diríjase al médico.
- No ingiera, en caso de hacerlo, no induzca el vómito. Diríjase al médico.
- Evite impregnar la piel con el lubricante. Lave con abundante agua y jabón las zonas cubiertas con el producto.
- El lubricante no es perecedero si se almacena de forma adecuada.

Para mayor información, consulte la Hoja de Seguridad en nuestra página web **www.inca.com.ve**